

TRATAMIENTO MULTIUSOS

Código: 1026

Descripción

Tratamiento para maderas, especialmente estudiado para maderas de exterior y interior en entorno húmedo. Su fórmula, con una fuerte concentración de insecticida y fungicida, actúa en profundidad en todas las especies de maderas resinosas o frondosas, de forma preventiva en maderas sanas o curativa en maderas infectadas: abeto, pino, roble. Incoloro, es compatible con todo tipo de acabados: protectores pigmentados, barnices, pinturas...

Propiedades

- TP8-protección contra la podredumbre cubica y fibrosa.
- TP8-protección contra insectos de larvas xilófagas y termitas.
- Norma UNE-EN 46: Determinación de la eficacia preventiva contra larvas recién nacidas de *Hylotrupes bajulus* tras ensayo de envejecimiento por evaporación UNE-EN 73 y por deslavado UNE-EN 84 para tratamiento superficial.
- Norma UNE-EN 22 (curativa frente a las larvas *Hylotrupes bajulus*).
- Norma UNE-EN 56.411-EN 118: Determinación de la eficacia preventiva contra termitas del género *Reticulitermes*, junto con los ensayos de envejecimiento por evaporación según EN73 y por deslavado UNE-EN 84.
- Norma UNE-EN 56.412-EN 113: Determinación del umbral de eficacia contra hongos basidiomicetos xilófagos, junto con los ensayos de envejecimiento por evaporación según EN73 y por deslavado UNE-EN 84.
- Norma EN370 (curativa frente a *Anobium punctatum*) tras ensayo de envejecimiento por evaporación según EN73.
- Aplicable con airless, brocha y rodillo o incluso pulverizador.

Características técnicas

Viscosidad:	Líquido
Olor:	Olor leve a la aplicación, sin olor seco
Aspecto:	Líquido, incoloro
Insecticida:	Cipermetrina 40/60: 0,15%
Fungicida:	Propiconazol: 0,11% Tebuconazol: 0,10%

Modo de empleo

A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente siga las instrucciones y precauciones de uso.

Plazo de seguridad : 12 horas, no será inferior al tiempo que tarde en fijar el producto

TRATAMIENTO PREVENTIVO : MADERAS NUEVAS O SANAS

- Aplicar abundantemente con pincel en 2 capas sobre maderas sanas, limpias y sin polvo.

TRATAMIENTO CURATIVO : MADERAS INFECTADAS

- Eliminar todas las partes apolilladas, reforzar o sustituir los elementos debilitados.
- Eliminar los barnices, pinturas... con decapante o lijando y, a continuación, quitar minuciosamente el polvo.
- En las maderas de sección < 5 x 10 cm, aplicar abundantemente en 3 capas sobre la superficie de todas las caras de la madera insistiendo en las partes atacadas.
- En las maderas de sección > 5 x 10 cm, posicionar inyectores cada 30 cm, inyectar el producto y, a continuación, aplicar con pincel el producto en toda la superficie.
- Antes de aplicar un acabado, prever un ligero lijado si las fibras se levantan ligeramente.

Observaciones

- No se recomienda pintar con tiempo lluvioso ni en horas de máximo calor.
- No aplicar con temperaturas inferiores a 8°C ni con una humedad ambiental superior al 70%

Tiempo de almacenaje: 12 meses, desde su fabricación y envasado, sin abrir, manteniendo en sitio cerrado y temperaturas comprendidas entre 8 y 35°C. Almacenar el producto en lugares frescos y secos.

Otras situaciones específicas no contempladas en esta ficha, consultar con nuestro servicio Técnico Comercial.