

PISCINAS ACRILICA AL AGUA

Código: 7014

Descripción

Pintura acrílica en base agua, especialmente diseñada para el pintado de piscinas

Propiedades

- Buen poder cubriente
- Muy buena adherencia
- Rápido secado
- Resistente a la intemperie
- Resiste al agua dulce, agua salada, aceites y cremas bronceadoras, así como los aditivos usados en la conservación y mantenimiento de las piscinas

Superficies de aplicación

Especialmente indicada como pintura decorativa y protectora de superficies exteriores e interiores de hormigón, en piscinas, estanques y depósitos de agua no potable.

Características técnicas

Color:	Azul.
Aspecto:	Satinado.
Densidad:	1,35+-0,02 k/l
Sólidos en volumen:	48%
Dilución:	agua
Secado al tacto:	30 minutos a 20°C y 60% humedad relativa
Repintado:	Mínimo: 12 horas a 20 °C. Máximo: no tiene. Puesta en servicio para llenar de agua: 10 días
Rendimiento teórico:	7-8 m²/Lt.
Aplicación:	Brocha, Rodillo, Pistola
Condiciones de aplicación:	Aplicar con temperaturas superiores a + 8° C y humedad relativa inferior al 60%. La temperatura de la pintura y de la superficie deben encontrarse por encima de este límite. No aplicar si se prevén lluvias, con humedades elevadas o en zonas con previsión de rocío.

Modo de empleo

OBRA NUEVA (HORMIGÓN):

- Dejar fraguar completamente el hormigón.
- Eliminar lechada de fraguado, eflorescencias, polvo, grasa y otros contaminantes mediante procedimientos mecánicos o manuales.
- En ciertos casos será necesario hacer un prelavado con una solución de agua y ácido clorhídrico al 5%. Aclarar bien y dejar secar
- Sellado: Aplicar una capa de BARNIZ FIJADOR, FERROLUZ diluido un 10 – 20% con DISOLVENTE PARA SINTETICOS Dejar secar 6 horas a 20° C.
- Acabado: Aplicar mínimo dos capas de PINTURA PARA PISCINAS ACRILICA AL AGUA. Cumplir los límites de repintado.

RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO :

- Si el producto aplicado se encuentra en mal estado, eliminar completamente mediante procedimientos mecánicos o manuales.
- Si el producto aplicado se encuentra en buen estado y perfectamente adherido al soporte, lijar suavemente, eliminar polvo mediante aspiración y lavar con agua. Dejar secar. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad y adherencia.
- Acabado: Aplicar dos o más capas de PINTURA PARA PISCINAS ACRILICA AL AGUA. Cumplir los límites de repintado

Observaciones importantes

- Se recomienda dejar secar 15 días a 20° C mínimo después de la aplicación de la última capa antes de proceder al llenado de agua.
- Tener en cuenta que altas humedades y heladas o rocío influyen en el secado total.
- Si se desea un acabado rugoso con propiedades antideslizantes como se podría requerir en las zonas exteriores de la piscina, espolvorear a la primera capa recién aplicada CUARZO FINO o CUARZO GRUESO.

Tiempo de almacenaje: 12 meses, desde su fabricación y envasado, sin abrir, manteniendo en sitio cerrado y temperaturas comprendidas entre 8 y 35°C.

Otras situaciones específicas no contempladas en esta ficha, consultar con nuestro servicio Técnico Comercial.